



ARON-CD

klej cementowo-dyspersyjny



OPIS PRODUKTU:

Klej służy do mocowania powlekanych profili dekoracyjnych ORO DECOR. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz elastycznością.

Do stosowania na zewnątrz.

Składnik A (1kg) mieszanka mokra + Składnik B (3 kg) mieszanka sucha.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem składnik A dodać w całości do składnika B. Całość przemieszać ręcznie lub wolnoobrotową wiertarką z osadzonym mieszadłem jak do tynków lub szpachlówek gipsowych. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać. Klej należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej.

Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10°C do 30°C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły. Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.





PRZECHOWYWANIE:

W oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10°C do 40°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !

DANE TECHNICZNE:

	Parametr
Kolor	szary
Opakowania	3 kg + 1 kg
Składnik B:	
Gęstość nasypowa, g/cm ³	1,65
Zawartość wilgoci, % m/m	0,1
Składnik A:	
Gęstość, g/cm ³	1,01
Zawartość substancji nielotnych, % m/m	31,0 ± 0,2
Odczyn pH	7,9
Czas wypływu z kubka z dnem stożkowym o średnicy dyszy 2 mm, s	52
Składnik A i B po wymieszaniu:	
Czas otwarty, h	0,75
Zdolność zwilżania styropianu (zdolny)	zgodny





DANE TECHNICZNE:

	Parametr
Spoina klejowa, zespół mocowany klejem:	
Przyczepność zespołu styropian mocowany klejem do podłoża betonowego, MPa	
- po 24 godzinach	0,15
- po 48 godzinach	zerwanie w styropianie
- po 28 dniach	zerwanie w styropianie
- po 2 godzinach moczenia w wodzie	zerwanie w styropianie
- po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania	zerwanie w styropianie
Przyczepność po 28 dniach płytki ceramicznej mocowanej klejem, MPa	3,8
Elastyczność spoiny klejowej, mm	30
Opór dyfuzyjny względny spoiny klejowej, m	0,8
Odporność na działanie zmiennych temperatur przez 25 cykli, zachowanie złącza stykowego	brak zmian
Podciąganie kapilarne $\text{kg/m}^2 \cdot 24 \text{ h}$	$0,22 \pm 0,04$
Odporność na uderzenie stwardniałej masy z siatką zbrojącą jak w systemie ociepleń, cm	100
	brak zmian
Wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie od podłoża betonowego, spoina schnąca w 5°C, MPa	3,5
Wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie od podłoża betonowego, spoina schnąca w 20°C, MPa	3,9





NORMY I ATESTY:

Klej cementowo-dyspersyjny ARON-CD przebadany został przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM zgodnie z metodyką ich badań dla oznaczania jakości klejów do mocowania dekoracyjnych sztukaterii styropianowych. Z badań wynika, że klej cementowo-dyspersyjny ARON-CD spełnia postanowienia deklarowanych parametrów i jest przydatny montażu dekoracyjnych listew styropianowych.

Atest Spektrochemu nr **S-75/2012**.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Xi Produkt drażniący.
- S2 Chronić przed dziećmi.
- S22 Nie wdychać pyłu.
- S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej - pokazać etykietę i opakowanie.
- S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

