

ARON-GEL żel strukturalny



OPIS PRODUKTU:

Przeznaczony jest do uszlachetniania i gruntowania powierzchni profili. Wyrównuje wygładzone miejsca połączeń profili pozostałe po szlifowaniu. Dodatkowo zabezpiecza przed działaniem wody. Stanowi on zawieszinę wypełniaczy w spoiwie polimerowym z dodatkami celowymi.

ARON-GEL jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem żel strukturalny przemieszać ręcznie. Należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą pędzla. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10°C do 20°C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły.

Po całkowitym wyschnięciu uzyskaną powierzchnię daje się malować farbami LINTON. Żelu nie wolno rozcieńczać ! Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.



PRZECHOWYWANIE:

W nieotwieranych opakowaniach żel zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !
ARON-GEL jest wyrobem niepalnym.

DANE TECHNICZNE:

	Parametr
Kolor	transparentny
Opakowanie	3 kg – wiaderko
Gęstość, g/cm ³	1,0-1,48
Zdolność do rozcieńczania wodą	zupełna
Czas schnięcia powłoki w temperaturze 20±2°C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, do stopnia 3, h, nie więcej niż 12	1
Wygląd i barwa powłoki (bez pomarszczeń i zacieków, barwa uzgodniona między stronami)	zgodna
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, nóż pojedynczy, odstęp między nacięciami 2 mm, stopień, nie więcej niż 2	0
Odporność powłoki na 48 h działanie wody w temperaturze 20±2°C, jednolite zniszczenia powłoki, klasa, nie więcej niż 2	0
pH farby podkładowej (żelu)	8,4
Przyczepność farby podkładowej (żelu) z masą „Arontex” do podłoża, MPa (w nawiasie po starzeniu)	
• Betonowego	1,11 (1,06)
• Cegły ceramicznej	1,20 (1,10)
• Betonu komórkowego	0,76 (0,71)
• Tynku cementowo-wapiennego	1,10 (1,02)
• Warstwy zbrojącej docieplenia „Ceresit”	0,67 (0,60)





NORMY I ATESTY:

Żel strukturalny ARON-GEL przebadany został przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania normy:

PN-C- 81906:2003 „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. Rodzaj II – farby do gruntowania na inne podłoża, np. drewno, tynk, beton, płyty gipsowo-kartonowe”.

Badana farba podkładowa spełnia również wymagania deklarowanych parametrów.

Atest Spektrochemu **nr 168/2014**.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- S2 Chronić przed dziećmi.
- S20 Przy pracy nie jeść i nie palić.
- S24 Unikać kontaktu ze skórą.
- S25 Unikać kontaktu z oczami.
- S26 W razie zetknięcia z oczami, oczy dokładnie przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
- S27 Zabrudzone i zamoczone opakowanie natychmiast ściągnąć.
- S28 W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć wodą i mydłem.
- S40 Podłogę i zabrudzone przedmioty czyścić przy pomocy wody z detergentem.
- S45 W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
- S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać etykietę i opakowanie.

